



### PVC GIALLO M/80

### Codice: 150093

#### APPLICAZIONE

Prodotto destinato alla realizzazione di etichette permanenti per molteplici utilizzi. Adatto alla stampa tramite le più comuni tecniche.

#### MATERIALE FRONTALE

Film di PVC giallo con plastificante monomero, a finitura lucida.

##### Caratteristiche tecniche

Spessore	90 µm
Grammatura	120 gr/mq

#### ADESIVO

**A1:** Adesivo acrilico permanente a base acqua con adesione iniziale medio-alta e adesione finale alta. Alta resistenza alla luce solare e media coesione.

Minima temperature di applicazione: +5°C  
 Temperatura d'esercizio: -30°C +120°C  
 Contatto con alimenti: idoneo al contatto indiretto, in conformità alla normativa FDA 175,105.

##### Proprietà

Grammatura	21 +/- 2 gr/mq	FTM 12
Adesività al distacco 180° 20 min	> 9 N/inch	FTM 1 - INOX
Adesività al distacco 180° 24 ore	> 15 N/inch	FTM 1 - INOX
Adesività iniziale (quick stick)	> 8 N/inch	FTM 9 - INOX
Shear	> 15 ore	FTM 8 - INOX

#### PROTEZIONE

Carta glassine, super calandrata ad alta densità da 78 gr/mq. Spessore costante, ottime proprietà meccaniche, adatta alla distribuzione automatica. Ottime qualità per la scansione ottica.

##### Caratteristiche tecniche

Spessore	67 µm	ISO 534
Grammatura	78 gr/mq	ISO 536
Resistenza alla lacerazione long.	58 N/cm	ISO 1924
Trasparenza	37 %	DIN 53147
Forza di distacco	6 +/- 3 gr/inch	FTM 3

Raccomandazioni: il prodotto mantiene le proprie caratteristiche per 2 anni se conservato tra 20-25°C e 40-50% di umidità relativa, nella confezione originale. Non esporre il materiale alla luce diretta del sole e alle fonti di calore.

*Questa specifica non assolve gli utilizzatori dall'eseguire propri test. I valori indicati sono risultati di prove di laboratorio e in nessun caso devono essere presi a riferimento assoluto. Non devono quindi essere ritenuti garanzia o impegno. L'utilizzatore è il solo responsabile per tutte le decisioni circa l'utilizzo del materiale. Roll Cover non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti e/o indiretti derivanti da un uso non appropriato delle informazioni contenute nelle schede tecniche del prodotto.*